Ceresit

CE 33

Mortier de jointement flexible

Mono composant prêt à l'emploi à base de minéraux naturels et d'additifs synthétiques pour le jointement des carreaux et mosaïques.

CE 33

AVANTAGES DU PRODUIT

- Facile à appliquer
- Flexible
- Intérieur et extérieur
- Haute résistance à l'eau et au gel
- Pour des joints de 1 à 5 mm
- Grande stabilité des 13 coloris

DOMAINES D'APPLICATION

Le Ceresit CE 33 est un mortier de jointement facile à utiliser, il convient parfaitement au jointement de tous types de carreaux à l'horizontale ou à la verticale avec des largeurs de joints de 1 à 5 mm

CT33-002

PRÉPARATION DU SUPPORT

La couche du mortier colle sous-jacente doit avoir suffisamment séché et durci.
Si nécessaire, gratter uniformément les joints, les dépoussiérer soigneusement et les humidifier.

MODE D'EMPLOI

Ceresit CE 33 est ajouté à l'eau propre et claire suivant un rapport de mélange de 10 Kg de Ceresit CE 33 avec 2,5 L d'eau, bien remuer jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Remplir les joints de mortier de jointement en utilisant une spatule. Nettoyer le voile de ciment à l'aide d'une éponge mouillée après 15 – 20 min. L'application fraîche devra être protégée de la pluie.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

Contient du ciment son contact avec l'eau produit une réaction alcaline. Rincer abondamment à l'eau en cas de contact avec les yeux et la peau et consulter un médecin.




CONDITIONNEMENT

Sacs de 10 kg
Seaux de 5 kg

COLORIS

	Blanc		Klinker
	Crocus		Rose
	Jasmin		Graphite
	Nature		Gris manhattan
	Beige		Gris
	Caramel		Menthe
	Café		



Quality for Professionals

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel. Le sac ou le seau ne doivent pas être ouverts, déchirés ou percés avant utilisation.

Logistique :

Ceresit CE 33, Mortier de jointement flexible

Coloris	IDH	Qté par sac / seau	Qté par palette
Blanc	1429393	10	100
	1429396	5	80
Crocus	1013548	10	100
	341875	5	80
Jasmin	1013544	10	100
	341878	5	80
Nature	1013545	10	100
	341880	5	80
Beige	1013549	10	100
	341881	5	80
Caramel	1013550	10	100
	342200	5	80
Café	1013554	10	100
	341879	5	80
Klinker	1013551	10	100
	342201	5	80
Rose	1013546	10	100
	341838	5	80
Graphite	1013557	10	100
	341874	5	80
Gris manhattan	1013555	10	100
	341839	5	80
Gris	1013543	10	100
	341832	5	80
Menthe	1013547	10	100
	341876	5	80

Consommation :


Dim des carreaux (cm)		Largeur de joint (mm)	Consommation (Kg/m²)
Petite mosaïque	5x5	1,5 - 2	0,5
Carreaux	10x10	2	0,35
	10x15	3	0,38
	10x20	3	0,38

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base chimique: Mortier de jointement à base de ciment, de substances minérales naturelles et d'additifs synthétiques de haute qualité.
Poids spécifique : 1,2 Kg/l
Rapport de mélange : 10 Kg de Ceresit CE 33 avec 2,5 L d'eau
Temps d'application : 90 min
Température d'application : +5°C, +30°C
Résistance à la température : - 20°C, 70°C
Praticable : Après 24h
Nettoyage avec une éponge : Après 25 à 30 min
Durée de conservation : 12 mois

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.

Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 - www.ceresit.com



Build on professional solutions.